

TEMAPRIME EUR

POPIS

Rýchloschnúca, jednozložková, antikorózna, alkydová základná farba.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- ◆ Ako základ v alkydových systémoch na ocelové povrchy vystavené poveternostným vplyvom.
- ◆ Ideálne pre použitie v montážnych prevádzkach a na aplikačných linkách s veľmi rýchlymi produkčnými cyklami.
- ◆ Doporučená aplikácia na ocelové konštrukcie, poľnohospodárske, priemyselné a iné stroje.
- ◆ Môže byť použitá samostatne bez akýchkoľvek vrchných náterov na ocelové povrchy v suchých vnútorných priestoroch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová sušina 51 ± 2 %. (ISO 3233)

Hmotnostná sušina 70 ± 2 %.

Hustota 1.3 kg/l

Kód výrobku 186-séria.

Doporučená hrúbka filmu a teoretická výdatnosť

Doporučená hrúbka filmu		Teoretická výdatnosť
suchý	mokrý	
40 µm	80 µm	12.7 m ² /l
60 µm	120 µm	8.5 m ² /l

Praktická výdatnosť závisí od metódy nanášania, podmienok pre natieranie a taktiež od tvaru a drsnosti povrchu, ktorý bude natieraný.

Doba schnutia

DFT 50 µm	+ 10 °C	+ 23 °C	+ 35 °C
Zaschnutý proti prachu, po	40 min	20 min	10 min
Zaschnutý na dotyk, po	1 ½ h	40 min	30 min
Pretierateľný, po	1 ½ h	40 min	30 min

Schnutie a doba pretierateľnosti závisia od hrúbky filmu, teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu a vetrania.

Konečný efekt

Matný.

Rozsah odtieňov

Červeno hnedá (TVT 4000) a šedá (TVT 4001). Tónovanie systémom TEMASPEED.

Výrobca:

TIKKURILA Coatings OY

P.O.BOX 53, 013 01 Vantaa, Fínsko

Tel.: + 358 9 8577 41

Fax: + 358 9 8577 6911

Distribútor:

FINNCOLOR Slovakia s.r.o.

Priekopská 3706/104, 036 08 Martin-Priekopa

Tel.: 043/4283 153

Fax: 043/4283 551

TEMAPRIME EUR

NÁVOD NA POUŽITIE

Príprava podkladu	<p>Odstráňte z povrchu olej, mastnoty, soli a iné nečistoty vhodnými prostriedkami. (ISO 12944-4)</p> <p><u>Oceľové povrchy:</u> Čistenie tryskaním minimálne na stupeň Sa2. Malé poškodené časti náteru opravte ručným čistením do stupňa St2. (ISO 8501-1) Ak nie je možné povrch očistiť tryskaním pre zlepšenie príľnavosti na oceľ válcovanú za studena sa doporučuje fosfátovanie.</p> <p><u>Nazákladované povrchy:</u> Odstráňte z povrchu olej, mastnoty, soli a iné nečistoty vhodnými prostriedkami. Opravte všetky poškodené časti základného náteru. Dbajte na správnu dobu pretierania základného náteru. (ISO 12944-4)</p>
Základná farba	TEMAPRIME EUR.
Vrchná farba	TEMALAC, FONTECRYL a FONTELAC.
Podmienky pre aplikáciu	Celý povrch musí byť suchý. Teplota okolitého vzduchu, povrchu alebo farby by nemala klesnúť pod +5°C počas aplikácie aj schnutia. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia ako 80 %. Povrchová teplota ocele by mala zotrvať prínajmenšom +3°C nad rosným bodom.
Aplikácia	Bezvzduchovým striekaním alebo štetcom. Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Pri aplikácii bezvzduchovým striekaním môže byť farba zriedená 0 - 15 %. Typ trysky pri bezvzduchovom striekaní 0.011" - 0.015"; tlak v tryske 120 – 180 bar. Uhol striekania závisí od tvaru objektu.
Riedidlo	Thinner 1006 alebo Thinner 1053 (pomalé).
Čistenie náradia	Thinner 1006.
VOC	Množstvo prchavých organických zlúčenín je 440 g/liter farby. Maximálny objem VOC vo farbe pripravenej na použitie (zriedenej 15 % objemu) je 495 g/liter.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Vždy dbajte na opatrenia uvedené na nádobách. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú popísané v karte bezpečnostných údajov. Kartu bezpečnostných údajov môžete obdržať na požiadanie.

Len pre profesionálne použitie.